

Résine moulage figurine poluréthane



Résine à 2 composants et à durcissement rapide, très fluide, pour de grands modèles. Mélange à verser 1 fois dans le moule. Pratiquement inodore. Sans retrait. Empreinte précise. La résine peut être mélangée avec d'autres charges sèches, jusqu'à la limite de fluidité.

Proportion de mélange :

Au poids 100/100 Couleur : jaune Dureté Shore A : 79 Démouler après : 1-1.5 h à 25°C Potlife sans charge : 3-4 min. Potlife avec charge : 5-7 min



Utilisation : agiter le composant A bien avant de s'en servir. Mélangez la résine avec le durcisseur dans une caissette propre et versez le mélange dans un moule sec, soit de silicones soit de résine synthétique, graissé avec un démoulant. Nettoyer avec acétone.